



PREALPINA
T A N N E R Y

GOMMA

Scheda tecnica

Mezzo Bovetto di origine europea (Bos Taurus)
Taglia 1.5-2.0 metri quadri / Concia al cromo
Tintura all'anilina passante / Rifinitura pigmentata
Spessore 1.1/1.3 mm

Test fisici

Solidità del colore allo strofinio a secco
(UNI EN ISO 11640) 500 cicli >3 scala dei grigi

Solidità del colore allo strofinio a umido
(UNI EN ISO 11640) 100 cicli >3 scala dei grigi

Solidità del colore allo strofinio a sudore alcalino
(UNI EN ISO 11640) 80 cicli >3 scala dei grigi

Adesione della rifinitura
(UNI EN ISO 11644) >2N/cm

Resistenza alla flessione
(UNI EN ISO 5402) 50.000 cicli nessuna rottura

Resistenza alla flessione a umido
(UNI EN ISO 5402) 10.000 cicli nessuna rottura

Test chimici

L'articolo rispetta la direttiva Reach.

Pulizia e manutenzione

- evitare l'esposizione diretta dei raggi solari
- tenere lontano da fonti di calore
- pulire con panno umido ed asciugare subito