



PREALPINA
T A N N E R Y

INDIANA IDROTECH®

Scheda tecnica

Mezzo Bovetto di origine europea (Bos Taurus)

Taglia 1.6-2.0 metri quadri / Concia al cromo

Tintura all'anilina passante / Rifinitura semi anilina

Spessore da 1.0 a 2.2

Test fisici

Solidità del colore allo strofinio a secco

(UNI EN ISO 11640) 100 cicli >3 scala dei grigi

Solidità del colore allo strofinio a umido

(UNI EN ISO 11640) 20 cicli >3 scala dei grigi

Adesione della rifinitura

(UNI EN ISO 11644) >2N/cm

Resistenza allo scoppio

(UNI EN ISO 3379) >7 mm

Test idro vedi certificazione Idrotech®

Test chimici

L'articolo rispetta la direttiva Reach.

Pulizia e manutenzione

- evitare l'esposizione diretta dei raggi solari
- tenere lontano da fonti di calore
- pulire con panno asciutto