



PREALPINA
T A N N E R Y

LONDON

Scheda tecnica

Mezzo Bovetto di origine europea (Bos Taurus)

Taglia 1.8-2.0 metri quadri / Concia al cromo

Tintura all'anilina passante.

Spessore da 1.2 a 1.6

Test fisici

-solidità del colore allo strofinio a secco
(ISO 11640) 200 cicli >3 scala dei grigi

-solidità del colore allo strofinio a umido
(ISO 11640) 100 cicli >3 scala dei grigi

-solidità del colore allo strofinio a sudore alcalino
(ISO 11640) 50 cicli >3 scala dei grigi

-adesione della rifinitura
(ISO 11644) >2N/cm

-resistenza alla flessione
(ISO 5402) 50.000 cicli nessuna rottura

-resistenza alla flessione a umido
(ISO 5402) 10.000 cicli nessuna rottura

Test chimici

L'articolo rispetta la direttiva Reach

Pulizia e manutenzione

- evitare l'esposizione diretta dei raggi solari
- tenere lontano da fonti di calore