



PREALPINA
T A N N E R Y



SCHEDA TECNICA

Articolo: ***ALCE***

Spessore: 1.4 – 1.6 mm

Origine: Bovina

Tipo di concia: Minerale a base di sali di Cromo

Tipo di rifinitura: Semianilina

Aspetto: Semilucido e bottalato

PROPRIETA' FISICO/MECCANICHE		
Caratteristica	Norma	Valore
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 3376	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Allungamento percentuale	UNI EN ISO 3376	$> 20\%$
Resistenza allo strappo	UNI EN ISO 3377-2	$\geq 60 \text{ N}$
Distensione alla screpolatura	UNI EN ISO 3379	$\geq 7,0 \text{ mm}$
Adesione della rifinitura a secco	UNI EN ISO 11644	$\geq 2 \text{ N/10 mm}$
Resistenza alla flessione continua a secco	UNI EN ISO 5402-1	50000 cicli: Nessuna rottura
Resistenza alla flessione continua ad umido	UNI EN ISO 5402-1	10000 cicli: Nessuna rottura
TEST DI SOLIDITA' DEL COLORE		
Caratteristica	Norma	Valore
Solidità del colore allo strofinio a secco	UNI EN ISO 11640	100 cicli ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore allo strofinio ad umido	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 scala dei grigi