



PREALPINA
T A N N E R Y



SCHEDA TECNICA

Articolo: **PLUME**

Spessore: 1.2 – 1.4 mm

Origine: Bovina

Tipo di concia: Minerale a base di sali di Cromo

Tipo di rifinitura: Semianilina

Aspetto: Semilucido, liscio, morbido

PROPRIETA' FISICO/MECCANICHE		
Caratteristica	Norma	Valore
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 3376	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Allungamento percentuale	UNI EN ISO 3376	$\geq 20\%$
Resistenza allo strappo	UNI EN ISO 3377-2	$\geq 40 \text{ N}$
Distensione alla screpolatura	UNI EN ISO 3379	$\geq 7,0 \text{ mm}$
Adesione della rifinitura a secco	UNI EN ISO 11644	$\geq 2 \text{ N/cm}$
Resistenza alla flessione continua a secco	UNI EN ISO 5402-1	50000 cicli: Nessuna rottura
Resistenza alla flessione continua ad umido	UNI EN ISO 5402-1	10000 cicli: Nessuna rottura
TEST DI SOLIDITA' DEL COLORE		
Caratteristica	Norma	Valore
Solidità del colore allo strofinio a secco	UNI EN ISO 11640	100 cicli ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore allo strofinio ad umido	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore alla goccia d'acqua	UNI EN ISO 15700	16h ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore alla migrazione su PVC (Lato rifinito)	UNI EN ISO 15701	≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore alla luce artificiale	UNI EN ISO 105-B02	24h ≥ 3 scala dei blu